

10.12.14г.

## Технологический регламент по нанесению восковой эмульсии Woodwax фирмы Adler (Австрия)

**Сфера применения:** стены и перекрытия из древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах, мебель, панели, детские комнаты.

**Примеры объектов:** частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и рестораны, бани, бассейны, торговые центры.

**Состав:** эмульсия на основе пчелиного воска

**Система:** водная

**Степень глянца:** с шелковистым блеском

**Порода древесины:** хвойные породы (например, сосна, лиственница)

**Влажность древесины:** 12-15%

**Температура воздуха и основания при нанесении:** не ниже +10°C

**Метод нанесения:** кистью, распылением.

**Расход в зависимости от впитываемости основания:** 70-100мл/кв.м или 1л на 10-15 кв.м на один проход

**Сушка:** ок.3 час при 20°C

**Очистка инструмента:** вода

**Упаковки:** 0,75л; 2,5л; 25л

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffner или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлифовальная шкурка P80(для финишного шлифования перед окраской), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), скотч-брайт (шлиф.шкурка P280-320), вода для очистки инструмента.



**Подготовка основания:** для внутренней отделки финишное шлифование шлиф.шкуркой с зерном P120 вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Удалить пыль с поверхности с помощью широкой кисти/щетки или воздухом под давлением.




Перед началом работ вскрыть упаковку с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп.0,75л; 2,5л) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп.25л), тщательно перемешать содержимое в течение 3мин деревянной палкой или ершиком для перемешивания. После перемешивания палку/ершик промыть чистой водой.

Оттенок продукта указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке упаковки. Например, если на стикере написано: Farbton LW 12/1 Margerite - это означает, что продукт Woodwax заколерован по карте Livingwood в оттенок Margerite ( или LW 12/1).



**Нанесение первого слоя с помощью акриловой кисти с ориентировочным расходом 100мл/кВ.м или 1л на 10 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.**  
Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях.  
Кисть после нанесения промыть чистой водой.






Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

**Нанесение второго слоя Woodwax с помощью акриловой кисти с ориентировочным расходом 60-80мл/кв.м или 1л на 12-17 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.**



Кисть после нанесения промыть чистой водой.



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

## Готовое покрытие



образцы с однослойным и двухслойным нанесением Woodwax

Adler Woodwax (арт.30720) можно применять в системе с Lignovit IG (арт53134).  
Оттенки Adler Woodwax см.на сайте [www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru)

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!